

ТИП КЛЕЯ

Высокотермостойкий однокомпонентный клей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется во всех видах отечественных и зарубежных мембранных пресс-машинах для приклеивания ПВХ-пленки различной толщины к поверхности МДФ со сложными видами фрезеровки, а также для приклейки шпона к МДФ.

СВОЙСТВА

- Очень хорошая распыляемость
- Хорошая способность к активированию
- Высокая термостойкость
- Не требует смешивания
- Длительное время реактивирования
- Холодостойкость в готовом изделии до -45°C.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рекомендуемый диаметр сопла	1,2 – 1,7 мм
Давление распыления	4 Бар
Температура активации	От 50 °C
Термостойкость	До 130 °C 75°C в течение 2 часов
Время высыхания	10 – 30 мин
Расход клея:	
Гладкие поверхности	≈ 40–80 г/м²
Фрезерованные и изогнутые поверхности	≈ 100–120 г/м²

УПАКОВКА

Канистра 25 л.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения и транспортировки не должна быть ниже +5°C и не должна превышать +30°C. Рекомендуется хранить в хорошо закрытой оригинальной упаковке при нормальной температуре (≈20°C). Срок хранения – 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Склеиваемые детали должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Нанесение следует производить при температуре ≈20 - 25°C, температура клея также должна быть около 20 - 25°C. Перед дальнейшим нанесением распылением клей необходимо отфильтровать для отделения и предотвращения попадания возможных полимерных частиц в клеящую пленку. Клей обычно наносится на одну сторону основы с помощью распылителя. Пользователь должен определить наиболее подходящий диаметр сопла и давление распыления в соответствии с реальными условиями нанесения. Качество поверхности после распыления также зависит от качества самой плиты МДФ. На кромке или фрезерованных участках из-за более высокой впитываемости материала рекомендуется наносить клей дважды.

МАРКИРОВКА

Не требует маркировки опасных грузов по правилам ЕС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Голубой
Основа	Полиуретановая дисперсия
Вязкость	3000 ± 200 мПа·с (20°C)
pH	7 – 8
Содержание твердых веществ, %	46 ± 2
Плотность	≈ 1,1 г/см³