

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе эластомеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для склеивания широкого спектра упаковочных материалов, формирования поддонов, заклеивания коробов, склеивание разнообразной бумаги и картона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на высокоскоростных линиях
- * Выдерживает высокие температуры

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	150 - 180°C
Открытое время	короткое
Время схватывания	быстрое

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10–30°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения.

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать



горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	эластомер
Цвет	белый
Внешний вид	гранулы
Вязкость при 160 °C	1000 ± 200 мПа·с Брукфилд CAP 2000-Sp.2
Точка размягчения R&B	105 - 115 °C
Плотность	0,975 ± 0,05 г/см ³
Прочность на растяжение	8,2 МПа